

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7153-CPR-20231213

- 1. Code d'identification unique du produit type: **0807/7153**
- 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
- 3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

- 4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Bruxelles

- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

- 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Absorption du bruit																																						
9. Substances dangereuses																																						
10. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crompons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 10	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 8, 10	Granularité																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">98</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">93</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">76</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">59</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">48</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">34</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">24</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">18</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">15</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">13</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">11</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">9,3</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	98	12	93	10	76	8	59	6	48	4	34	2	24	1	18	0,5	15	0,25	13	0,125	11	0,063	9,3	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	98																																					
12	93																																					
10	76																																					
8	59																																					
6	48																																					
4	34																																					
2	24																																					
1	18																																					
0,5	15																																					
0,25	13																																					
0,125	11																																					
0,063	9,3																																					
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en liant: 6,3%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7153-CPR-20231213

2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en vides: Vmin3,5	Vmax7	
2, 3, 4, 5, 8, 10	Vides remplis par le bitume: VFBmin71	VFBmax83	
1, 10	Sensibilité à l'eau: ITSr105		EN 12697-12 méthode A
1, 4, 10	Égouttage du liant: E 0,2		EN 12697-18 méthode à bécher
3, 10	Résistance aux déformations permanentes: P5		
6, 10	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD		
7, 10	Comportement au feu: NPD		
9, 10	Substances dangereuses: NPD		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 26/03/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse|

